

# Bona Novia

## Technische fiche

Bona Novia is een 1-component watergedragen parketlak voor de behandeling van houten vloeren in woningen en andere plaatsen onderhevig aan normale tot sterke slijtage. Bona Novia kan gebruikt worden in combinatie met elke Bona watergedragen grondlak, maar werkt ook uitstekend indien direct op het hout aangebracht en geeft een warme kleuring aan verscheidene houtsoorten.

- Eenvoudig in gebruik, geen grondlak nodig.
- Zelf verhardend, werkt als een 2-component product, maar er is geen menging nodig.
- Goede slijtweerstand, goed bestand tegen chemicaliën en schoenstrepen.
- Geen vergeling.
- Snelle droogtijd.

### Technische gegevens

Type lak:	1-component watergedragen dispersie.
Vast stofgehalte:	Circa 30%
Oplosmiddel gehalte:	Max 60 g/l VOS.
Viscositeit:	Circa 20 sec. (25°C, FC4)
Slijtvastheid:	Circa 8 mg/100 omw. (SIS 923509)
Glans (op 60°):	Glanzend: circa 85, Halfmat: circa 45, Mat: circa 25
Droogtijd:	1-2 uur bij 20°C/60% r.v.
Gereedschap:	Bona waterlakroller
Verbuik:	8-10 m <sup>2</sup> /liter (120-100g/m <sup>2</sup> ) per laklaag
Veiligheid:	Niet geclassificeerd, zie de veiligheidsfiche voor meer informatie.
Houdbaarheid:	Tenminste 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport:	De temperatuur mag niet onder +5°C of boven +25°C komen tijdens opslag en transport. De can na gebruik direct hersluiten.
Afvalverwerking:	Volgens lokale regelgeving. Niet in riolering of waterlopen laten vloeien.
Verpakking:	2 x 10 liter (24 kartons per pallet) 3 x 5 liter (44 kartons per pallet) 10 x 1 liter (50 kartons per pallet)

### Vorbereiding

Breng een Bona watergedragen grondlak aan of breng Bona Novia rechtstreeks op de houten vloer aan. Ongeacht de werkwijze, de vloer dien goed geschuurd te zijn, droog en vrij van schuurstof, olie, was en andere verontreinigingen. Voor de laatste schuurbeurt van het hout wordt best gebruik gemaakt van het Bona Abrasives Scrad systeem, een schuurgaas of -schijf korrel 120 of fijner. Het beste resultaat wordt bekomen bij gebruik van een éénschijfmachine.

**Noot:** Sommige gemodificeerde houtsoorten zoals diamant naaldhout en gestabiliseerd bruin beuken vergen mogelijk een speciale behandeling. Contacteer uw lokale technisch verantwoordelijke voor advies.

### Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik de can goed schudden en de bijgevoegde filter in de hals van de can steken. De lak gelijkmatig aanbrengen, lakophoppingen vermijden. Voldoende laten drogen alvorens de volgende laag aan te brengen. In totaal dienen minstens 3 laklagen op de vloer te worden aangebracht. (incl. eventuele grondlak). Na het aanbrengen van de eerste laklaag kan licht tussengeschuurd worden met behulp van een schuurgaas korrel 150 of fijner.

**Noot:** Zowel bij het aanbrengen als het drogen van de lak mag de kamertemperatuur niet onder +13°C dalen. Droogtijden kunnen variëren naargelang de temperatuur, luchtvochtigheid, aangebrachte hoeveelheid, luchtcirculatie en absorptievermoege van de vloer.

Afwerking



# Bona Novia

Technische fiche

## Vervolg Gebruiksaanwijzing

De vloer kan voorzichtig betreden worden circa 8 uur na het aanbrengen van de laatste laklaag. Na ongeveer 1 week is de lak volledig uitgehard. De vloer kan dan gereinigd worden met een neutraal reinigingsproduct en tapijten en vloerkleden kunnen teruggelegd worden.

## Onderhoud

Het Bona Houten Vloer Reiniger systeem is aanbevolen voor het onderhoud van de vloer.

Afwerking

