

Bona Prime Classic

Technische fiche

Bona Prime Classic is een ééncomponent acrylaat grondlak op waterbasis voor de behandeling van houten en parketvloeren die worden afgewerkt met Bona watergedragen aflakproducten. Bona Prime Classic geeft het oppervlak een goed gevulde uitstraling en vermindert het risico van kantenverlijming.

- geschikt onder alle Bona watergedragen aflakproducten
- hoog vast stofgehalte - circa 35%
- goed gevuld oppervlak
- een verminderd risico van kantenverlijming, speciaal geschikt voor kops hout, zachthouten plankenvloeren en hardhouten vloeren met vloerverwarming

Technische gegevens

Verbruik	: 1 liter per 8-10 m ² per laklaag
Droogtijd	: 1 - 2 uur bij normale kamertemperatuur (20°C en 60% r.v.)
Vast stofgehalte	: circa 35%
Houdbaarheid	: tenminste 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking vorstvrij bewaren
Opslag/transport	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Verpakking	: 1 liter flessen (10 x 1 - 50 dozen p/pallet) 5 liter cans (3 x 5 - 44 dozen p/pallet)
Afval	: lakresten en lege cans afvoeren volgens de lokale regelgeving

Vorbereiding

Het te behandelen oppervlak dient kaalgeschuurd, droog en vrij van schuurstof, olie, was en andere verontreinigingen te zijn. De laatste schuurgang uitvoeren volgens het Bona Scrad system of met schuurgaas/-papier korrel 120 of fijner. De Bona Buffer zorgt voor een optimaal schuurresultaat.

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik (of voor het overgieten van een kleinere hoeveelheid) de lakcan goed schudden. De lak gelijkmatig in een vloeiende beweging opbrengen met een nieuwe Bona waterlakroller, lakopeenhopen en -plassen vermijden.

Noot: De kamer- en laktemperatuur mogen niet onder 13°C zijn tijdens het verwerken en het drogen. Eventueel licht schuren met Bona Scrad system om de opkomende houtvezels te verwijderen.

Afwerking

