

Bona Prime Deep

Technische fiche

Bona Prime Deep is een op olie gebaseerde primer die dezelfde diepe kleuring aan het hout geeft als een traditionele lak op oplosmiddelbasis, zonder schadelijke componenten. Het heeft een lange open tijd zodat er zonder stress kan worden gewerkt. Dit product is ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met de Bona lakken op waterbasis.

- Probleemoplosser voor veel houtsoorten die gevoelig zijn voor watergedragen lakken zoals gerookt eiken, gestoomd beuken, Donau eiken, hout met een hoog tanninegehalte, kersen etc.
- Eenvoudig toe te passen, lange open tijd zonder risico van overlappingsen.
- Een uitstekende dekking.
- Laag gehalte aan oplosmiddelen.

Technische gegevens

Vast stofgehalte	: circa 90%
Vos-gehalte	: max. 100 gram/liter
Droogtijd	: minimaal 12 uur en moet worden afgewerkt binnen maximaal 72 uur op 20°C / 60% r.v.
Gereedschap	: boenmachine of rvs spatel
Verbruik	: circa 30-35 m ² /liter afhankelijk van verwerking
Schoonmaken	
Gereedschap	: schoonmaken met witte spiritus direct na gebruik. Is het product opgedroogd dan aceton gebruiken.
Veiligheid	: niet geclassificeerd
Brandgevaarlijk	: ja (zie veiligheidsblad)
Ontbrandingspunt	: 56°C
Houdbaarheid	: tenminste 2 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking.
Opslag/transport	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Verpakking	: 1 liter flessen (6 x 1 - 72 dozen p/pallet)

Vorbereitung

Het te behandelen oppervlak dient droog, goed geschuurd en vrij van vet, stof, verontreinigingen en oude waslagen te zijn.

Voor gebruik is het raadzaam om alle naden te vullen met Bona Mix&Fill om eventuele terugbloedingen te voorkomen. De laatste schuurgang uitvoeren met de bandschuurmachine Bona Belt met schuurpapier korrel 120 en vervolgens met schuurgaas korrel 150.

Voorzorgsmaatregelen

Bona Prime Deep kan worden toegepast op de meeste houtsoorten, echter vette en harsrijke houtsoorten zoals ipé, wengé etc. kunnen een negatief effect hebben op de hechting. Bij twijfel een hechtingstest maken.

Gebruiksaanwijzing

1. De fles goed schudden vóór gebruik. Breng 1 laag Bona Prime Deep dun en gelijkmatig aan over de gehele vloer met behulp van een boenmachine (100-200 omw./min.). Leg een Bona oliedoek op de vloer en plaats een rode pad - met het centrum verwijderd - op de doek. Giet ca. 0,1 liter Bona Prime Deep in het centrumgat van de pad. Wanneer nodig voeg meer Bona Prime Deep toe. Breng Bona Prime Deep in de hoeken handmatig aan met een Bona oliedoek of een fijne borstel. Alternatief kan de gehele behandeling worden gedaan met behulp van een roestvrije spatel. Aanbevolen verbruik is 30-35 m²/liter.
2. Binnen 15 minuten na de verwerking, de vloer boenen met een nieuwe Bona Abrasive rode pad, gevolgd door het verwijderen van al het resterende overtollige materiaal met behulp van een Bona oliedoek gewikkeld om een reinigingspad onder de boenmachine. **Opmerking:** het niet succesvol verwijderen van het overtollige materiaal kan invloed hebben op de hechting.

WAARSCHUWING: Bona Prime Deep bevat opdrogende oliën: risico van zelfontbranding. Gebruikte doeken, pads, sponsjes e.d. in water of in luchtdicht afgesloten bakken bewaren.

Afwerking



Bona Prime Deep

Technische fiche

Vervolg Gebruiksaanwijzing

3. Een droogtijd van minimaal 12 uur aanhouden en moet worden afgewerkt binnen maximaal 72 uur. Zorg voor een goede ventilatie en vermijd dat de vloer betreden wordt tijdens de droogtijd. De kamertemperatuur mag niet beneden de 18°C komen.
4. Wanneer het oppervlak volledig droog is, een Bona oliedoek wikkelen om een reinigingspad en de vloer napoetsen. Zijn er glanzende plekken ontstaan dan voorafgaand aan deze handeling de plekken verwijderen met een rode pad.
5. De vloer stofzuigen en schoonmaken met een Bona microfiber mop of soortgelijk.
6. Breng 1 laag Bona Prime Intense aan.
7. Breng 2 lagen aan van een Bona watergedragen lak naar keuze.

Afwerking

