

Bona Prime Intense

Technische fiche

Bona Prime Intense is een ééncomponent 100% polyurethaan grondlak op waterbasis voor de behandeling van houten en parketvloeren die worden afgewerkt met Bona watergedragen aflakproducten. Bona Prime Intense is gemakkelijk te gebruiken, te schuren en geeft het oppervlak een goed gevulde uitstraling met een rijke kleuring.

- geschikt onder alle Bona watergedragen aflakproducten
- gebaseerd op een toplaag dispersie; geeft toplaag eigenschappen
- hoge viscositeit
- goed gevuld oppervlak
- rijke houtkleuring
- te schuren met schuurschijf of -gaas

Technische gegevens

Verbruik	: 1 liter per 8-10 m ² per laklaag
Droogtijd	: 1 - 2 uur bij normale kamertemperatuur (20°C en 60% r.v.)
Vast stofgehalte	: circa 32%
Houdbaarheid	: tenminste 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking, vorstvrij bewaren
Opslag/transport	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Verpakking	: 1 liter flessen (10 x 1 - 50 dozen p/pallet) 5 liter cans (3 x 5 - 44 dozen p/pallet)
Afval	: lakresten en lege cans afvoeren volgens de lokale regelgeving

Vorbereiding

Het te behandelen oppervlak dient kaalgeschuurd, droog en vrij van schuurstof, olie, was en andere verontreinigingen te zijn. De laatste schuurgang uitvoeren volgens het Bona Scrad system of met schuurgaas/-papier korrel 120 of fijner. De Bona Buffer zorgt voor een optimaal schuurresultaat.

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik (of voor het overgieten van een kleinere hoeveelheid) de lakcan goed schudden.

De lak gelijkmatig in een vloeiende beweging opbrengen met een nieuwe Bona waterlakroller, lakopeenhopen en -plassen vermijden.

Noot: De kamer- en laktemperatuur mogen niet onder 13°C zijn tijdens het verwerken en het drogen.

Eventueel licht schuren met Bona Scrad system of schuurgaas korrel 120 of fijner om de opkomende houtvezels te verwijderen.

Afwerking



Bona Prime Intense

Technische fiche

Bona Prime Intense is een ééncomponent 100% polyurethaan grondlak op waterbasis voor de behandeling van houten en parketvloeren die worden afgewerkt met Bona watergedragen aflakproducten. Bona Prime Intense is gemakkelijk te gebruiken, te schuren en geeft het oppervlak een goed gevulde uitstraling met een rijke kleuring.

- geschikt onder alle Bona watergedragen aflakproducten
- gebaseerd op een toplaag dispersie; geeft toplaag eigenschappen
- hoge viscositeit
- goed gevuld oppervlak
- rijke houtkleuring
- te schuren met schuurschijf of -gaas

Technische gegevens

Verbruik	: 1 liter per 8-10 m ² per laklaag
Droogtijd	: 1 - 2 uur bij normale kamertemperatuur (20°C en 60% r.v.)
Vast stofgehalte	: circa 32%
Houdbaarheid	: tenminste 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking, vorstvrij bewaren
Opslag/transport	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Verpakking	: 1 liter flessen (10 x 1 - 50 dozen p/pallet) 5 liter cans (3 x 5 - 44 dozen p/pallet)
Afval	: lakresten en lege cans afvoeren volgens de lokale regelgeving

Vorbereiding

Het te behandelen oppervlak dient kaalgeschuurd, droog en vrij van schuurstof, olie, was en andere verontreinigingen te zijn. De laatste schuurgang uitvoeren volgens het Bona Scrad system of met schuurgaas/-papier korrel 120 of fijner. De Bona Buffer zorgt voor een optimaal schuurresultaat.

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik (of voor het overgieten van een kleinere hoeveelheid) de lakcan goed schudden.

De lak gelijkmatig in een vloeiende beweging opbrengen met een nieuwe Bona waterlakroller, lakopeenhopen en -plassen vermijden.

Noot: De kamer- en laktemperatuur mogen niet onder 13°C zijn tijdens het verwerken en het drogen.

Eventueel licht schuren met Bona Scrad system of schuurgaas korrel 120 of fijner om de opkomende houtvezels te verwijderen.

Afwerking

