

Bona Naturale Base

Technische fiche

Bona Naturale is de volgende generatie van bescherming voor de houten vloer van Bona. Het combineert het beste van houtolie, hardwax, olie en watergedragen lakken met een unieke natuurlijke uitstraling en gevoel.

Bona Naturale Base is ontwikkeld als primer voor de Bona Naturale 2-componenten. Bona Naturale Base kan eveneens als eerste laag bij Bona Naturale 1-component worden gebruikt. Bona Naturale Base vermindert het risico van kantenverlijming en verkleuring. De unieke samenstelling van Bona Naturale geeft de uitstraling en het gevoel van puur hout. Bona Naturale Base is watergedragen en bevat minder dan 10% oplosmiddelen. Bona Naturale Base bestaat voor een deel uit vernieuwde middelen en heeft alle voordelen van een duurzaam watergedragen milieusparend systeem.

- Het Naturale systeem geeft de uitstraling en het gevoel van puur hout
- Egale houtkleuring
- Het Naturale systeem kan plaatselijk worden gerepareerd
- Voorkomt kantenverlijming
- Ontwikkeld voor Bona Naturale 2-componenten
- Bestaat gedeeltelijk uit vernieuwde middelen

Technische gegevens

Uitvoering	: 1 component watergedragen Naturale Base
Verdunnen	: niet verdunnen
Mengverhouding	: 1-component product
Droogtijd	: 1,5 uur bij 20°C/60% r.v.
Gereedschap	: met Bona Naturale roller
Verbruik	: 7-9 m ² /liter (150-120 g/m ²) per laag
Veiligheid	: geen classificatie
Houdbaarheid	: 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +13°C en hoger dan +25°C
Afval	: restanten en lege cans afvoeren volgens de lokale regelgeving
Verpakking	: 3 x 4,5 liter (44 dozen per pallet)

Vorbereiding

Het te behandelen oppervlak moet goed geschuurd, droog en vrij van schuurstof, olie, was en overige verontreinigingen zijn. Het Bona Scrad System, schuurschijf/gaas of schuurmateriaal korrel 120-150 gebruiken voor de laatste schuurgang. Het gebruik van de Bona Buffer voor de laatste schuurgang biedt het beste resultaat.

Gebruiksaanwijzing

Verwerkingsschema **Bona Naturale 2-Componenten:**
1 x Bona Naturale Base + 2-3 lagen Bona Naturale 2-Componenten

- Gelijktijdig opbrengen met een Bona roller, ophopingen vermijden om verkleuringen te voorkomen.
- Zorg voor "nat in nat" opbrengen om zichtbare overlappingsen te voorkomen (een gedeelte van 3-5 m² per keer behandelen).

Na de eerste laag, de opkomende houtvezels licht schuren met schuurgaas korrel 120-150 of het Bona Scrad System.

Afwerking

