

Bona Sportive Finish

Technische fiche

Bona Sportive Finish is een tweecomponenten 100% polyurethaanlak op waterbasis voor de behandeling van houten sportvloeren in zowel speciale als algemene gelegenheden.

- 100% polyurethaan
- hoge slijtvastheid, bestand tegen strepen en krassen
- zeer bestand tegen huishoudchemicaliën
- voldoet aan DIN 18 032:2 - stroefheid

Technische gegevens

Type aflak	: tweecomponenten watergedragen 100% polyurethaan aflak
Vast stofgehalte	: circa 32%
Viscositeit	: circa 17 seconden (25°C, FC4)
pH-waarde	: circa 8
Slijtvastheid	: ca. 5 mg/100 omw. (SIS 923509)
Glansgraad (bij 60°)	: glans: ca. 90, mat: ca. 20
Mengverhouding	: 4% Bona Sportive Harder (40 ml op 1 liter aflak)
Droogtijd	: 2,5-3 uur op 20°C / 60% r.v.
Gereedschap	: Bona roller of Bona opbrengapparaat
Verbruik	: 8-10 m²/liter (120-100g/m²) per laklaag
Veiligheid	: niet geclassificeerd
Houdbaarheid	: 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Verpakking	: 2 x 10 + 2 x Sportive Harder - 24 dozen p/pallet

Vorbereitung

Het te behandelen oppervlak dient droog, goed geschuurd en vrij van vet, stof, verontreinigingen en oude waslagen te zijn.

De laatste schuurgang uitvoeren met de éénschijfsmachine Bona Buffer volgens het Bona Scrad system of met schuurgaas of -papier korrel 120 of fijner.

Vorbereitung van kant-en-klaar parket en eerder gelakte vloeren:

Algemene condities voor het overlakken:

1. Het over te lakken parket moet compleet schoon zijn. Vloeren die eerder behandeld zijn met was, polish of soortgelijke producten kunnen niet worden overgelakt.
2. Het moet mogelijk zijn om de bestaande aflak over te lakken met Bona Sportive Finish.

Bona kan geen goede hechting garanderen bij het overlakken van andere merken dan Bona.

Bona Sportive Finish hecht doorgaans goed op gelakte parketvloeren, maar vóór het aflakken toch altijd een proefstuk maken om de hechting te controleren. Behandel een klein gedeelte zoals hieronder beschreven en breng een laag Bona Sportive Finish aan. Kras na 3 dagen met een muntstuk zachtjes over de laklaag. Als de lak goed blijft zitten, dan voldoet de hechting.

Vorbereitung van voorgelakt kant-en-klaar parket: vóór het lakken moet de vloer eerst worden behandeld volgens het Bona Prep systeem - zie de gebruiksaanwijzing op het etiket.

Vorbereitung van eerder gelakte vloeren: vóór het lakken moet de vloer eerst worden behandeld volgens het Bona Prep systeem - zie de gebruiksaanwijzing op het etiket - met schuurgaas of -papier korrel 150 en vervolgens 1-2 lagen Bona Sportive Finish opbrengen.

Afwerking



Bona Sportive Finish

Technische fiche

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik (of voor het overgieten van een kleinere hoeveelheid) de lakcan goed schudden. Zowel de lak- als de hardercan hebben een maatverdeling. Na de benodigde lakhoeveelheid te hebben bepaald, de Bona Sportive Harder (4%) toevoegen en de can goed schudden of het mengsel direct goed doorroeren. Vijf minuten wachten alvorens te gebruiken. Het mengsel binnen 8 uur verwerken.

Opbrengen met een Bona waterlakroller, Bona opbrengapparaat of vergelijkbaar apparaat gebruiken. De aflak gelijkmatig met een vloeiende beweging opbrengen en lakopeenhopingen voorkomen.

Let op: kamer- en laktemperatuur niet lager dan 13°C tijdens de verwerking/het drogen. Tijdens én gedurende een week na de verwerking, de ruimte goed ventileren.

Aanbevolen laksysteem:

Op kaal hout : 1 x Bona Sportive Primer + 2-3 x Bona Sportive Finish
Overlakken : 1-2 x Bona Sportive Finish

Bij het tussenschuren - volgens het Bona Scrad system - van Bona Sportive Finish de lak minimaal een nacht laten drogen.

De vloer kan na circa 8 uur voorzichtig worden betreden en na circa 72 uur volledig worden belast.

Na circa 1 week is de lak compleet uitgehard en kan de vloer normaal worden gereinigd. Tijdens het uitharden de vloer uitsluitend droog reinigen.

N.B. Tijdens én gedurende een week na de verwerking, de ruimte goed ventileren.

Afwerking

