

Bona Sportive Primer

Technische fiche

Bona Sportive Primer is een eencomponent grondlak op waterbasis voor de behandeling van houten vloeren die als sportvloeren worden gebruikt voorafgaand aan het afwerken met Bona Sportive Finish. Het geeft een goed gevulde uitstraling en accentueert de natuurlijke houtkleur.

- speciaal ontwikkeld in combinatie met Bona Sportive Finish
- hoog vast stofgehalte
- goed gevuld oppervlak
- accentueert de natuurlijke houtkleur

Technische gegevens

Type aflak	: ééncomponent watergedragen grondlak
Vast stofgehalte	: circa 32%
Viscositeit	: circa 17 seconden (25°C, FC4)
pH-waarde	: circa 8
Droogtijd	: 2-2,5 uur op 20°C / 60% r.v.
Gereedschap	: Bona roller, borstel of spatel
Verbruik	: 8 m ² /liter (120g/m ²) per laklaag
Veiligheid	: niet geclassificeerd
Houdbaarheid	: 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Verpakking	: 10 liter cans (2 x 10 - 24 dozen p/pallet)

Vorbereitung

Het te behandelen oppervlak dient droog, goed kaalgeschuurd en vrij van vet, stof, verontreinigingen en oude waslagen te zijn.

De laatste schuurgang uitvoeren met de éénschijfsmachine Bona Buffer volgens het Bona Scrad system of met schuurgaas of -papier korrel 120 of fijner.

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik (of voor het overgieten van een kleinere hoeveelheid) de lakcan goed schudden.

Opbrengen met een Bona waterlakroller of Bona applicator gebruiken. De aflak gelijkmatig met een vloeiende beweging opbrengen en lakopeenhopen voorkomen. Let op: kamer- en laktemperatuur niet lager dan 13°C tijdens de verwerking/het drogen. Tijdens én gedurende een week na de verwerking, de ruimte goed ventileren.

Alvorens de laatste aflaklaag op te brengen tussenschuren met de Bona Buffer volgens het Bona Scrad system of met schuurgaas of -papier korrel 120 of fijner.

Afwerking

