

# Bona Traffic HD

## Technische fiche

NIEUW  
2012

Afwerking



Bona Traffic HD (*HD = High Durability*) is een 2-componenten watergedragen polyurethaanlak voor de behandeling van houten vloeren in openbare ruimten die zeer intensief belopen worden. Het combineert ultieme prestaties met een groene formulering, ontwikkeld voor duurzame resultaten op de vloer en het milieu. Bona Traffic HD heeft een laag geurgehalte en heeft het Duitse DIBt certificaat ontvangen voor de lage uitstoot binnenshuis.

- Uitstekende slijtvastheid, krasbestendigheid, weerstand tegen schoenstrepen en uitermate bestand tegen chemicaliën
- Minder dan 4% VOS
- Snellere uitharding
- Heldere, niet-vergelende formule
- Snelle prestatie ontwikkeling
- Geurt aanzienlijk minder
- Gecertificeerd volgens DIBt



Verkrijgbaar in:

- Zijdemat
- Mat
- Extra Mat

### Technische gegevens

Type aflak	: 2-componenten watergedragen polyurethaanlak
Vast stofgehalte	: circa 32%
VOS	: max. 52 gram/liter (inclusief harder)
Slijtvastheid	: 1-2 mg/100 omw. (SIS 923509)
Glans (op 60°)	: zijdemat: 40-45% ; mat: ca. 20-25% ; extra mat: ca. 10%
Mengverhouding	: 1 deel Bona Traffic HD harder op 10 delen Bona Traffic HD
Potlife	: 4 uur bij 20°C (korter als het warmer is)
Verdunning	: indien nodig, verdunnen met 4% Bona Retarder voor een langere open tijd
Droogtijd	: - Schuren / opnieuw lakken: 2-3 uur* - Licht gebruik: 24 uur* - Volledig uitgehard: 5 dagen*
Gereedschap	: Bona roller
Verbruik	: 8-10 m <sup>2</sup> /liter (120-100g/m <sup>2</sup> ) per laklaag
Veiligheid, aflak	: niet geclassificeerd
Veiligheid, harder	: geclassificeerd (zie het veiligheidsblad)
Reiniging	: veeg het gereedschap schoon van restanten vóór het reinigen met een minimum aan water. Opgedroogd materiaal kan worden verwijderd met aceton.
Houdbaarheid	: 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Afval	: restanten en lege cans dienen afgevoerd te worden volgens de lokale regelgeving
Verpakking	: 4,95 liter cans (incl. harder) 3 x 4,95 liter per doos / 36 dozen per pallet

Bij normale klimaatcondities, 20°C/60% r.v.

### Vorbereiding

Voorafgaand aan de behandeling moet het oppervlak worden voorbehandeld met een watergedragen grondlak van Bona. Controleer of de vloer is geacclimatiseerd aan de gebruiksomgeving, goed is geschuurd en droog en vrij van schuurstof, olie, was en andere verontreinigingen. Laat de lak en de harder op kamertemperatuur komen, plaats het filter en schud de can goed vóór gebruik.

Het product kan het beste worden aangebracht bij een temperatuur tussen 18-25°C en een luchtvochtigheid van 40-60%. Hoge temperaturen en een lage luchtvochtigheid verkorten de droogtijd; lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. **Minimumtemperatuur voor gebruik is 13°C.**



[www.bona.com/parketlakBE-nl](http://www.bona.com/parketlakBE-nl)

# Bona Traffic HD

Technische fiche

NIEUW  
2012

Afwerking



## Behandelschema

Onbehandeld hout:	Eerder gelakt oppervlak:
1x Bona watergedragen grondlak	1x Bona Prep systeem
Tussenschuren met korrel 150	1-2x Bona Traffic HD
2x Bona Traffic HD	

Let op: het wordt afgeraden meer dan twee volledige lagen per dag aan te brengen; dit in verband met de kans op overmatig uitzetten van het hout. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het drogen. Slechte droogomstandigheden kunnen leiden tot een zwakke laag met een slechte hechting.

## Gebruiksaanwijzing

1. Voeg 10% Bona Traffic HD Harder toe aan de lak. Het mengsel direct 1 minuut goed schudden. Het mengsel van lak/harder moet direct of tenminste binnen 4 uur worden gebruikt.
2. Breng de lak aan met een Bona Waterlakroller. Rol afwisselend met de houtnerf mee en tegen de houtnerf in om opeenhopingen van het product te voorkomen. Houd altijd een "natte rand" aan om overlappingen te vermijden. Goed laten drogen vóór het aanbrengen van een volgende laag. Houd voor iedere laag rekening met een iets langere droogtijd.
3. Indien nodig tussenschuren met schuurgaas of het Bona Scrad System, korrelgrootte 150 (of fijner) en verwijder het schuurstof vóór het aanbrengen van de laatste laklaag. Noot: als u de vorige laklaag meer dan 24 uur heeft laten drogen, dan moet u de vloer altijd tussenschuren.

De vloer kan ca. 8 uur na de laatste laklaag licht worden belopen. Laat de vloer tenminste 1 week drogen vóór het terugplaatsen van tapijten en andere vloerbedekkingen en meubilair. Vermijd ook het vochtig reinigen van de vloer gedurende deze droogperiode.

## Onderhoud

Reinig de vloer met Bona Cleaner of Bona Houten Vloeren Reiniger en een Bona microvezel pad. Voor het onderhouden van de afwerklaag kunnen vloeren tussentijds worden overgelakt met extra lagen lak. De frequentie van dit proces kan sterk worden verminderd indien periodiek Bona Freshen Up of Bona Houten Vloer Refresher wordt aangebracht. Dit zal de uitstraling van een doffe vloer herstellen, terwijl er nog steeds extra laklagen kunnen worden aangebracht zonder dat het noodzakelijk is om de vloer kaal te schuren.

Gedetailleerde onderhoudsinstructies kan u vinden op [www.bona.com](http://www.bona.com)

## Belangrijke informatie

De gebruiker moet vóór gebruik vaststellen of het product en de genoemde aanbevelingen geschikt zijn voor het beoogde doel, de houtsoort en de situatie. Bona geeft uitsluitend garantie op het geleverde product. Het professioneel en derhalve juist aanbrengen van het product valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Test het product bij twijfel eerst op een klein oppervlak. De gebruiker moet alle informatie op de verpakkingsetiketten en veiligheidsinformatiebladen lezen en begrijpen voordat dit product wordt gebruikt.



Verkrijgbaar in:

- Zijdemat
- Mat
- Extra Mat



[www.bona.com/parketlakBE-nl](http://www.bona.com/parketlakBE-nl)