



Whatever
May Come...



De Ultieme Bescherming voor Houten Vloeren

Bona Traffic **HD**



bona.com/parketlakBE-nl

Bona[®]

De Ultieme Bescherming voor Houten Vloeren

Bona Traffic HD (High Durability)

Bona verhoogt opnieuw de standaard – met de introductie van de 2-componenten polyurethaanlak Bona Traffic HD, die met zijn buitengewone kwaliteiten tegemoetkomt aan de ultieme eisen van zwaarbelopen vloeren waarbij duurzaamheid wordt vereist.

Bona kondigt de nieuwe generatie aflakken aan met Bona Traffic HD en verhoogt daarmee de prestatie. Beduidend hogere resistentie tegen krassen, strepen en chemische producten wordt slechts binnen 24 uur verkregen na het aanbrengen.

Bona Traffic HD is dé lak van de toekomst, die ultieme duurzaamheid combineert met 4% lagere VOS voor buitengewoon langdurig resultaat.



Toepassing

Bona Traffic HD gaat langdurig mee; zorgt voor ultieme duurzaamheid voor extreem veelbelopen vloeren in openbare ruimtes, zoals in:

- luchthavens, hotels, winkelcentra etc.

Eigenschappen

- Ultieme duurzaamheid
- Snelle uitharding - reeds begaanbaar 24 uur na de laatste laklaag
- Minder dan 4% VOS
- Laag geurgehalte
- Geen vergeling van het oppervlak
- DIBt gecertificeerd

Voordeel voor de parketteur

- Snellere uitharding bespaart kostbare tijd voor zowel de parketteur als de vloereigenaar
- Verbeterde werkomstandigheden

Technische gegevens

Type aflak:	2-componenten watergedragen polyurethaanlak
Vast stofgehalte:	circa 32%
VOS:	max. 52g/liter (inclusief de harder)
Slijtvastheid:	1-2 mg/100 omw. (SIS 923509)
Glans (op 60°):	zijdemat 40-45%, mat 20-25%, extra mat ~10%
Mengverhouding:	1 deel Bona Traffic HD Harder op 10 delen Bona Traffic HD
Potlife:	4 uur bij 20°C (korter indien warmer)
Verdunning:	indien nodig, verdunnen met 4% Bona Retarder voor een langere open tijd
Droogtijd:	- schuren / opnieuw lakken: 2-3 uur* - licht gebruik: 24 uur* - volledig uitgehard: 5 dagen* <i>*bij normale klimaatcondities, 20°C / 60% r.v.</i>
Verbruik:	8-10 m ² /liter (120-100g/m ²) per laklaag
Veiligheid:	Aflak: niet geclassificeerd Harder: geclassificeerd (zie veiligheidsblad)
Reiniging:	Reinigen met water. Opgedroogd materiaal kan worden verwijderd met aceton.
Houdbaarheid:	1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport:	temperatuur tussen +5°C en +25°C
Verpakking:	4,95 liter cans (3 x 4,95 - 36 dozen per pallet), incl. harder