

Bona Traffic Natural

Technisch merkblad

Natuurlijk hout is iets bijzonders. Bona Traffic Natural dicht en beschermt houten vloeren maar wel met de uitstraling en het gevoel van puur hout. In tegenstelling tot conventionele parketlakken voelt het oppervlak meer als onbewerkt, fijn geschuurd hout. Voor de beste impressie van onbewerkt hout, combineer het met de primer Bona Natural. Bona Traffic Natural is gebaseerd op de unieke Traffic formule dat garant staat voor duurzaamheid op lange termijn en betrouwbare resultaten.

- Behoudt de uitstraling en het gevoel van puur hout
- Superieure bescherming voor vloeren in commerciële en openbare ruimtes
- Eenvoudig en veilig aan te brengen
- EC1R geclassificeerd voor lage emissies en lage luchtvervuiling binnenshuis
- GreenGuard goedgekeurd voor lage emissies binnenshuis
- Niet-vergelend

Technische gegevens

Uitvoering	: 2-componenten watergedragen afwerking
Vast stofgehalte	: 33%
VOS	: max 100 g/liter (incl. Bona Traffic Harder)
Glans (op 60°)	: 6-8%
Mengverhouding	: 1 deel Bona Traffic Harder op 10 delen Bona Traffic Natural
Harder Attentie	: gebruik de JUISTE harder – NOOIT Bona Traffic HD Harder gebruiken
Verdunning	: niet verdunnen
Potlife	: 4 uur bij 20°C (korter als het warmer is)
Droogtijd	: - klaar voor schuren: 3-4 uur* - licht gebruik: 24 uur* - volledig uitgehard: 7 dagen* *Onder normale condities, 20°C/60% R.H.
Gereedschap	: Bona Aflakroller Polyester
Verbruik	: 8-10 m ² /liter (120-100g/m ²) per laklaag
Veiligheid	: Bona Traffic Natural: niet geclassificeerd Bona Traffic Harder: geclassificeerd (zie veiligheidsblad)
Reiniging	: Overtollig materiaal van gereedschap verwijderen, daarna reinigen met water. Droog materiaal kan worden verwijderd met Aceton
Houdbaarheid	: 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport	: de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Afval	: restanten en lege cans dienen afgevoerd te worden volgens de lokale regelgeving
Verpakking	: 4,95 liter cans incl. Traffic Harder (3 x 4,95 - 36 dozen p/pallet)
Certificaten	: GreenGuard – DiBt (veilig bouwproduct) EMICODE (class EC1R) – EN 13501-1 (reactie op vuur) EN 71-3 (toepassing op kinderspeelgoed)

Vorbereiding

Zorg ervoor dat de vloer goed geacclimatiseerd is, goed geschuurd, droog en vrij van schuurstof, olie, oude waslagen en andere verontreinigingen. Vóór gebruik van dit product het oppervlak in een Bona grondlak zetten of gebruik Bona Craft Oil 2K om het hout te kleuren.

De Bona Traffic Natural en de Bona Traffic Harder op kamertemperatuur verwerken. Voeg het filter in en schud de can grondig vóór gebruik. De optimale condities zijn tussen 18-25°C en een relatieve luchtvochtigheid van 30-60%. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid bekorten de droogtijd, lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. De minimale ruimte temperatuur is **13°C**.

Vorbereiding van eerder gelakte houten vloeren

Bona Traffic heeft over het algemeen een zeer goede hechting op fabrieksgelakte en eerder gelakte houten vloeren, maar het oppervlak moet zorgvuldig worden gereinigd en geschuurd voordat het opnieuw gelakt kan worden.

Afwerking



Hier in **vertrouwde handen!**
Dit Bona Product is
Geschikt voor vloerverwarming

Bona[®]
Alvaket

INDUSTRIEPARK 1215 - 3545 HALEN T 013/55.22.04 - F 013/55.20.05

NEDERLAND
Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com

Bona Traffic Natural

Technisch merkblad

Behandelingschema

Onbehandeld hout:

- 1x Bona Grondlak of Bona Craft Oil 2K
- 1-2x Bona Traffic Natural

Eerder gelakte oppervlakken

- Reinigen en oppervlakkig schuren
- 2-3x Bona Traffic Natural

Noot: Het is niet aan te bevelen meer dan twee laklagen per dag aan te brengen. Het risico op overmatig werken van het hout is anders te groot. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het drogen. Slechte droogomstandigheden kunnen resulteren in een zwakkere filmlaag met verslechterde hechting.

Gebruiksaanwijzing

- Schud de can Bona Traffic Natural en voeg één fles Bona Traffic Harder toe. Het mengsel direct grondig schudden gedurende 1 minuut en steek het bijgeleverde filter in. Wanneer er kleinere hoeveelheden lak moeten worden verwerkt, giet dan de vereiste hoeveelheid in een afzonderlijke lege can. Verhouding: 1 deel harder op 1 liter lak / 2 delen harder op 2 liter lak etc. Het mengsel dient direct of tenminste binnen 4 uur te worden gebruikt.
- Breng Bona Traffic Natural aan met een Bona Roller. Rol afwisselend met de houtnerf mee en tegen de houtnerf in om opeenhopingen van het product te voorkomen. Houd altijd een "natte rand" aan om overlappingsen te voorkomen. Goed laten drogen vóór het aanbrengen van meerdere lagen. Hou voor elke volgende laag een iets langere droogtijd aan.
- Indien nodig tussenschuren met schuurgaas of het Bona Scrad System korrelgrote 150 (of fijner) en verwijder het schuurstof vóór het aanbrengen van de laatste laklaag. **Noot:** als u de vorige laklaag meer dan 24 uur heeft laten drogen, dan moet u de vloer altijd tussenschuren.

De vloer kan ca. 8 uur na de laatste laklaag licht worden belopen. Laat de vloer tenminste 1 week dagen drogen vóór het terugplaatsen van tapijten en andere vloerbedekkingen en meubilair. Vermijd ook het vochtig reinigen van de vloer gedurende deze droogperiode.

Onderhoud

- Regelmatige reiniging: droge methode zoals stofzuigen of vegen.
- Incidentele reiniging voor het verwijderen van sterkere verontreinigingen: Bona Cleaner of Bona Houten Vloer Reiniger gebruiken met een microvezel Pad.
- Bij vloeren in openbare ruimtes kan het zijn dat het machinaal gereinigd moet worden.
- Bij versleten plekken kan er een extra laag Bona Traffic Natural worden aangebracht na grondige reiniging en oppervlakkig schuren. Zie www.bona.com voor instructies.

Noot: Het aanbrengen van een polish zal de glansgraad en uitstraling van de Traffic Natural aanzienlijk veranderen.

Gedetailleerde onderhoudsinstructies zijn beschikbaar op www.bona.com/nl/parketonderhoud

Afwerking



Hier in **vertrouwde handen!**
Dit Bona Product is
Geschikt voor vloerverwarming

Bona[®]
Alvaket

INDUSTRIEPARK 1215 - 3545 HALEN T 013/55.22.04 - F 013/55.20.05

NEDERLAND
Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com

Bona Traffic Natural

Technisch merkblad

Bona Traffic Familie

Bona Traffic Natural	Voor zware belasting – 2 componenten watergedragen afwerking. Vast stofgehalte 33%. Glansgraad: 6-8%, matte uitstraling: behoudt de uitstraling en het gevoel van puur hout. Geurarm, sneldrogend. Kan worden aangebracht op een grondlak of op de parketolie Bona Craft Oil 2K.
Bona Traffic HD	Voor zware belasting – 2 componenten watergedragen polyurethaanlak. Vast stofgehalte ca 32%. Glansgraad: zijdemat 40%, mat ca. 20% (meest verkocht), extra mat 11%. Geurarm, super snel drogend: reeds maximaal belastbaar na 12 uur na de laatste laklaag. Kan worden aangebracht op een grondlak of op de parketolie Bona Craft Oil 2K.
Bona Traffic HD Anti-slip	Voor zware belasting – 2 componenten watergedragen polyurethaanlak. Heeft alle eigenschappen van de Bona Traffic HD. Glansgraad: ca. 25% Met verhoogde slipweerstand, daarom ideaal voor trappen, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, keukens etc. Kan worden aangebracht op een grondlak. Voldoet aan DIN 51 130 – R9

De verstrekte informatie is naar eer en geweten samengesteld, maar claimt niet volledig te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor: de juiste inzet van dit product, op een geschikte houtsoort en op een locatie geschikt voor dit product. Bona kan alleen garantie geven op het geleverde product. Op een professionele en succesvolle applicatie hebben wij geen invloed. Doe in geval van twijfel altijd vooraf een test. Van de gebruiker wordt verlangd dat hij/zij de informatie op de verpakking en veiligheidsbladen leest en begrijpt alvorens het product te verwerken.

Afwerking



Hier in **vertrouwde handen!**
Dit Bona Product is
Geschikt voor vloerverwarming

Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
info-belgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com